



SCHEMA TECNICA

SCTE

Pag.

Di

1

1

ARTICOLO:		DOMYSAND
PROVA	ACCETTABILITA'	CONDIZIONI DI PROVA
IZOD	/	/
VICAT	112 > 118 °C	5 Kg
MELT INDEX	0,8 > 2 gr/10'	220 C°/ 10 Kg
AUTOESTINGUENZA	/	/
DENSITA'	1,1 < 1,2 gr/cm ³	/
SPETTROFOTOMETRO	ΔL : +/- Δa : +/- Δb : +/- ΔE :	Illuminante D 65 10 grd.
Data _____		
<p>I dati contenuti si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non esimono l'utente dal condurre prove e controlli in proprio, alla luce dei molteplici influssi che possono derivare dalla lavorazione e dalla applicazione dei nostri prodotti. Essi non costituiscono, inoltre, una garanzia vincolante di determinate caratteristiche e dell'idoneità per uno specifico impiego.</p>		